

Belzona 4361

FN10152



INSTRUCCIONES DE USO

1. PARA ASEGURAR UNA SOLDADURA MOLECULAR EFICAZ

APLICAR SOLO EN SUPERFICIES LIMPIAS, FIRMES, SECAS Y BIEN ÁSPERAS.

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

(i) Superficies de hormigón

Retire toda la pintura, el alquitrán y otros recubrimientos, así como cualquier material suelto de la superficie antes de aplicar **Belzona® 4911**.

Las superficies horizontales de hormigón y el hormigón nuevo pueden presentar lechadas superficiales que deben ser eliminadas antes de la aplicación. Deje que el hormigón nuevo cure durante un mínimo de 28 días.

Los pisos deben tener una barrera de vapor efectiva instalada.

Pruebe si hay presencia de humedad de alguna de las siguientes formas.

- De acuerdo con ASTM D4263, método de lámina plástica, o
- Mida el contenido de humedad con un medidor electrónico de humedad <6 % de humedad (<15 % equivalente de humedad en madera (WME))

Si la prueba es positiva debido a la presencia de humedad, pruebe también lo siguiente.

- Mida la tasa de emisión de vapor húmedo (MVER) de acuerdo con la prueba de cloruro de calcio anhidro, ASTM F 1869. Aceptable si <15 g/m²/24 horas, o
- Mida la humedad relativa del hormigón de acuerdo con la norma ASTM F2170. Aceptable si <75 %

Una vez que las superficies de hormigón existentes se hayan preparado de acuerdo con estas recomendaciones, continúe a la Sección 1 (b) "Acondicionamiento".

NOTA:

Todas las superficies porosas como el hormigón requieren ser acondicionadas con **Belzona® 4911** (Magma TX Conditioner).

(ii) Áreas ya tratadas con productos Belzona®

Belzona® 4361 puede aplicarse directamente sobre otros productos **Belzona®** sin preparación adicional siempre que sea dentro de la ventana de aplicación de la siguiente capa del producto subyacente. Consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes para conocer los tiempos específicos requeridos para la aplicación de la siguiente capa.

b) ACONDICIONAMIENTO

Vierta todo el contenido de la lata de solidificador **Belzona® 4911** (Magma TX Conditioner) en el recipiente de la base **Belzona® 4911** y revuelva bien hasta que esté completamente mezclado. Aplique inmediatamente el acondicionador con un pincel sobre la superficie que será tratada con **Belzona® 4361** sin exceder una superficie de 1,1 m² por envase de 450 g. Aplique **Belzona® 4911** sobre la superficie con un pincel de cerda dura. El acondicionamiento y la aplicación de la siguiente capa deben completarse dentro de los plazos que se indican a continuación:

Temperatura ambiente	Vida útil de la mezcla	Tiempo mínimo entre capas	Tiempo máximo entre capas*
15 °C	55 min	Aplique la segunda capa tan pronto como sea posible, sin alterar el acondicionador	6 horas
20 °C	45 min		6 horas
25 °C	32 min		6 horas
30 °C	20 min		6 horas

* Si se excede el tiempo máximo de aplicación entre capas de **Belzona® 4911**, la superficie curada deberá desbastarse para aplicar **Belzona® 4911** fresco.

2. COMBINACIÓN DE LOS COMPONENTES REACTIVOS

Vierta todo el contenido de la lata de solidificador **Belzona® 4361** en el recipiente de la base.

Mezcle bien hasta lograr un líquido completamente homogéneo y sin vetas.

NOTAS:

1. VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

Belzona® 4361 debe usarse dentro de los tiempos que se indican a continuación, contados a partir del comienzo del mezclado.

Temperatura	15 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Use todo el material dentro de un intervalo de:	60 min	30 min	20 min	15 min

2. PROPORCIÓN DE MEZCLA

Para mezclar una cantidad pequeña de **Belzona® 4361**, use:
3 partes de base y 1 parte de solidificador (en peso), o
2,8 partes de base y 1 parte de solidificador (en volumen)

3. VOLUMEN DE BELZONA® 4361 MEZCLADO

1240 cm³ por envase de 1,5 kg.

3. APLICACIÓN DE BELZONA® 4361

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS

No aplicar cuando:

- La temperatura esté por debajo de 15 °C o la humedad relativa esté por encima del 80%.
- Haya lluvia, nieve, niebla o bruma.
- Haya humedad sobre la superficie metálica o sea probable que se deposite por condensación posterior.
- Sea probable que el entorno de trabajo se contamine con aceite/grasa de equipos cercanos o humo de calentadores de queroseno o humo de tabaco.

Belzona® 4361 se aplica mejor cuando la temperatura del material, el sustrato y el ambiente se encuentre entre 15 °C y 30 °C. Por debajo de los 15 °C, el material estará muy viscoso para mezclarlo y aplicarlo fácilmente. Por encima de los 30 °C, el material estará un poco "fluido" y la vida útil de la mezcla será menor.

También se deben consultar los tiempos de curado. Por debajo de los 15 °C, la tasa de curado se reduce drásticamente y, por lo tanto, se debe usar alguna fuente de calor externo para lograr el curado completo.

RANGOS DE COBERTURA

Cantidad recomendada de capas	2
Espesor objetivo 1.ª capa	250 micrones
Espesor objetivo 2.ª capa	250 micrones
Espesor de película seca total mínimo	400 micrones
Espesor de película seca total máximo	600 micrones
Rango de cobertura teórico 1.ª capa	4,96 m ² /envase de 1,5 kg
Rango de cobertura teórico 2.ª capa	4,96 m ² /envase de 1,5 kg
Rango de cobertura teórico para alcanzar el espesor mínimo recomendado para el sistema	3,1 m ² /envase de 1,5 kg

RANGOS DE COBERTURA PRÁCTICOS

Se deben aplicar los factores de pérdida apropiados a los rangos de cobertura mencionados anteriormente. En la práctica, muchos factores influyen sobre el rango de cobertura real logrado. En superficies ásperas como acero picado, el rango de cobertura práctico será reducido. La aplicación a bajas temperaturas también reducirá aún más el rango de cobertura práctico.

- Aplice el material mezclado con un pincel de cerda corta o un escurridor de goma sobre la superficie preparada.
- Aplice otra capa de **Belzona® 4361** como en (a). Aplique la segunda capa tan pronto como sea posible, sin alterar la primera capa. El tiempo máximo entre capas es de 24 horas cuando se trabaja con temperaturas de entre 15 °C y 30 °C.
- Si se excede el tiempo máximo de aplicación entre capas de **Belzona® 4361**, la superficie curada deberá desbastarse para aplicar **Belzona® 4361** fresco.

NOTAS:

1. COLOR

Belzona® 4361 está disponible en negro y rojo para facilitar la aplicación y evitar errores. Estos colores son solamente para identificación y habrá un poco de variación entre lotes. En servicio, el color del producto aplicado puede cambiar.

2. LIMPIEZA

Debe limpiar las herramientas de mezclado inmediatamente después de usarlas, con **Belzona® 9111** o cualquier otro disolvente efectivo, como por ejemplo metil etil cetona (MEK). Limpie las herramientas de aplicación con un solvente adecuado como **Belzona® 9121**, MEK, acetona o solventes de celulosa.

4. FINALIZACIÓN DE LA REACCIÓN MOLECULAR

Deje que **Belzona® 4361** solidifique como se menciona a continuación antes de someterlo a las condiciones indicadas:

	Tránsito peatonal ligero	Tránsito vehicular	Toda su resistencia química
15 °C	7 horas	48 horas	14 días
20 °C	5 horas	36 horas	7 días
25 °C	4 horas	24 horas	6 días
30 °C	3 horas	20 horas	5 días

NOTA: Por debajo de los 15 °C, los tiempos de solidificación se prolongarán notoriamente y la resistencia química resultante de **Belzona® 4361** se reducirá.

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Para lograr una duración óptima hasta su caducidad, no guarde el producto a más de 25 °C. El tiempo de caducidad del producto se verá reducido si se lo almacena o transporta a una temperatura superior a 25 °C.

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Lea y asegúrese de comprender las Hojas de datos de seguridad correspondientes.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2024 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

